



LIVYN

TECHNICKÝ LIST

Balance Click +

Vydání 04.2015

ROZMĚRY

FORMÁT	PLANK	
Šířka	187 mm	
Délka	1251 mm	
Počet lamel v krabici	9	
m ² v krabici	2,105 m ²	
Hmotnost v krabici	16,8 kg	
	PARAMETRY	HODNOTY QUICKSTEP
Celková tloušťka	EN 428	4,5 mm
Horní vrstva	EN 429	0,55 mm
Povrchová úprava		Scratch & Stain Guard top layer
Pero a drážka		Uniclic® Multifit for Livyn

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY QUICKSTEP
Třída použití	EN 16511		Třída 33
CE	EN 14041		DOP: QVEC 0503
Záruka		obytných prostorech Viz pokyny pro instalaci komerčních prostorech	25 let 5 let Na vyžádání (do 15 let)

CERTIFIKÁTY

	HODNOTY QUICKSTEP
U-sign	II44-1.156.603-134/13
AFFSET	A+
M1	Velmi nízké emise, bez zápachu





LIVYN

TECHNICKÝ LIST

Balance Click +

Vydání 04.2015

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICKSTEP
Odolnost proti opotřebení	ISO 24338-A		>2000 cyklů	>4400 cyklů
Trvalý otisk	EN 433		<0,10 mm	V pořádku
Požární klasifikace	EN 13501-1			Bfl - s1
Odchylky rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C	<0,25 %	<0,05 %
zamykání síla	ISO 24334	Fmax dlouhá strana	> 1 kN/m	2 kN/m
		Fmax krátké straně	> 1,5 kN/m	2,5 kN/m
Odolnost proti skvrnám	EN 423			Třída 1
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02		>6 Třída 6	>6 Třída 6
Přemisťování nábytku	EN 424		Stopa 0,1 mm/32 kg	Beze změn
Kolečková židle	ISO 4918	>25000 cyklů	ne delaminace, bez rušení	V pořádku
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893			DS
	DIN 51130			R 9
	ENV 12633			USRV - Třída 1
Odolnost proti teplu	EN 12667	Bez Quick-Step podložkou		0,015 m ² K/W
		Na podložce Quick-Step		0,044 m ² K/W
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. NEVHODNÁ pro všechny vytápěcí fólie. Max. kontaktní teplota ≤ 28 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.		
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2	Bez Quick-Step podložkou		ΔLw=2 dB
		Na podložce Quick-Step		ΔLw=16 dB

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Emise formaldehydu	EN 14041	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1
TVOC 28 dnů		<1000 µg/m ³	<10 µg/m ³
Obsah	m 119	Dodatek - 2010	Není obsažen

