

Technical data sheet

Quick-Step Imperio

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
01.2013				
rozměry				
Lamel				2200x220 mm
celková tloušťka				14 mm
Pocet lamel v balení				4
M2 v balení				1,9360 m ²
panel konstrukce				
povrchová vrstva		PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje		3,00 mm
Lepenka		PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje	smrk nebo borovice	Hevea OS Mastercore
Krycí vrstva		podélně		2,0 mm
pero a drážka		šířka		Uniclic Uniclic Multifit
povrchová vrstva				
dřeviny			Dub	
origine			Evropa	
dokončovací				crf catalogue/website
třídění				crf catalogue/website
instalace				
plovoucí		na Quick-Step podložku	cf montážní návod	
přilepený k podkladu		Quick-Step MS polymer pryskyřice	cf montážní návod	
CE	EN 14342:2008	uredne oznameny organ	DAP-PL-1033.00	type 4
PEFC				PEFC označení
Záruka		Uniclic connection		doživotní záru
		domácí použití		levenslang
		komerční využití		na požádání
dokončovací	UV-vytvrzování lak			7 vrstev
	UV-vytvrzování olej			2 vrstev
odolnost proti otěru	SIS 923509	falling sand		500-1700
	DIN 68861	S33		550-1200
odolnost proti poškrábání		anti-scratch krycí srst s nanotechnologií		třída 5
Potřísnění	EN 13442		all except blue ink blue ink	třída 3
Základní hlediska instal. podlahy	EN 13489	obroušení (hrany)	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
		difference in width	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
		základní rovina podél	≤ 0,1%	≤ 0,1 %
		základní rovina našif	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Kolečkové židle		použijte jemný kolečky typu W (EN 12529) a / nebo vhodné kancelářské podložku		
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676			USRV 50-52
Emise formaldehydu	EN 717-1			E1
PCP				pod mezí detekce
Tepelný odpor	EN 12664			0,127 m ² ·K/W
Podlahové vytápění			Požádejte o bližší informace	
Požární klasifikace	EN 14342	CWFT		D _{fl} - s ₁
		s povrchem dubu		C _{fl} - s ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
 E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39