

Technical data sheet

Quick-Step Palazzo

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
06.2013				
rozměry				
Lamel				1820x190 mm
celková tloušťka				14 mm
Počet lamel v balení				6
M2 v balení				2,0750 m ²
panel konstrukce				
povrchová vrstva		PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje		3,00 mm
Lepenka				Hevea OS Mastercore
Krycí vrstva		PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje	smrk nebo borovice	2,0 mm
pero a drážka		podélně šířka		Uniclic Uniclic Multifit
povrchová vrstva				
dřeviny			Dub	
origine			Evropa	
dokončovací				crf catalogue/website
třídění				crf catalogue/website
Instalace				
plovoucí		na Quick-Step podložku	cf montážní návod	
přilepený k podkladu		Quick-Step MS polymer pryskyřice	cf montážní návod	
CE	EN 14342:2008	uredne oznameny organ	DAP-PL-1033.00	type 4
PEFC				PEFC označení
Záruka		Uniclic connection domácí použití komerční využití	záruční podmínky v každém balení	doživotní záruka levenslang na požádání
dokončovací				
odolnost proti otěru	UV-vytvrzování lak olej SIS 923509 DIN 68861	falling sand S33		5-7 vrstev 2 vrstev 500-1700 550-1200
odolnost proti poškrábání	EN 13442	anti-scratch krycí srst s nanotechnologií	all except blue ink blue ink	třída 5 třída 3
Základní hlediska instal. podlahy	EN 13489	obroušení (hrany) difference in width základní rovina podél základní rovina našíř	≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1% ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %
Kolečkové židle		použijte jemný kolečky typu W (EN 12529) a / nebo vhodné kancelářské podložku		
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676			USRV 50-52
Emise formaldehydu	EN 717-1			E1
PCP				pod mezí detekce
Tepelný odpor	EN 12664			0,127 m ² .°K/W
Podlahové vytápění			Požádejte o bližší informace	
Požární klasifikace	EN 14342	CWFT		D _{fl} - S ₁
		s povrchem dubu		C _{fl} - S ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39