

**ROZMERY**

FORMAT	PLANK		
Šířka	210	mm	
Délka	1510	mm	
Počet lamel v krabici	7		
m <sup>2</sup> v krabici	2,220	m <sup>2</sup>	
Hmotnost v krabici	17,200	kg	
PARAMETRY			HODNOTY QUICK-STEP
Celková tloušťka	EN 428		4,5 mm
Horní vrstva	EN 429		0,2 mm
Povrchová úprava			Scratch & Stain Guard top layer
Pero a drážka			Uniclic® Multifit for Livyn

**TOVARNÍ ZÁRUKA**

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY QUICK-STEP
Třída použití	EN 16511		Třída 32
CE	EN 14041		DOP: QVE 0503
Záruka		obytných prostorech Viz pokyny pro instalaci komerčních prostorech Viz pokyny pro instalaci	20 let Na vyžádání

**OBEČNE UDAJE**

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	ISO 24388-A		>1200 cyklů	>2400 cyklů
Trvalý otisk	EN 433		<0,10mm	OK
Požární klasifikace	EN 13501-1			Bfl-s1
Odhylky rozměru	ISO 23999	6 h při 80 °C	<0,25%	<0,05%
zamykání síla	ISO 24334	Fmax dlouhá strana Fmax krátké straně	>1 kN/m > 1,5 kN/m	2 kN/m 2,5 kN/m
Odolnost proti skvrnám	EN 423			Třída 1
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02		Třída 6	Třída >6
Přemísťování nábytku	EN 424		Stopa 0,1 mm/32 kg	Beze změn
Kolečková židle	ISO 4918	>25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení	OK
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633			DS R 9 USRV Třída 1
Odolnost proti teple	EN 12667	Bez Quick-Step podložkou Na podložce Quick-Step		0,015 m <sup>2</sup> K/W 0,044 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. NEVHODNÁ pro všechny vytápěcí fólie. Max. kontaktní teplota ≤ 28 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.		
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2	Bez Quick-Step podložkou Na podložce Quick-Step		ΔLw=2 dB ΔLw=17 dB

**CERTIFIKATY**

	HODNOTY QUICK-STEP
U-zeichen	Z-156.603-1573
AFFSET	A+
M1	Velmi nízké emise, bez zápachu

**NEBEZPEČNÉ LATKY**

Emise formaldehydu	EN 14041	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1
TVOC 28 dnů		<1000µg/m <sup>3</sup>	<10µg/m <sup>3</sup>
Obsah	m 119	Dodatek - 2010	Není obsažen

