

### ROZMERY

FORMAT	TILE
Šířka	217 mm
Délka	1515 mm
Počet lamel v krabici	15
m <sup>2</sup> v krabici	3,616 m <sup>2</sup>
Hmotnost v krabici	15,697 kg

	PARAMETRY	HODNOTY QUICK-STEP
Celková tloušťka	EN 428	2,5 mm
Horní vrstva	EN 429	0,55 mm
Povrchová úprava		Scratch & Stain Guard top layer

### TOVARNÍ ZARUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY QUICK-STEP
Třída použití	EN 649		Třída 33
CE	EN 14041		DOP: QVE 0503
Záruka		obytných prostorech Viz pokyny pro instalaci komerčních prostorech Viz pokyny pro instalaci	25 let 5 let Na vyžádání (do 15 let)

### OBEČNE UDAJE

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	ISO 24388-A		>2000 cyklů	>4400 cyklů
Trvalý otisk	EN 433		<0,10mm	OK
Požární klasifikace	EN 13501-1			Bfl-s1
Odchylky rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C	<0,25%	<0,05%
Odolnost proti skvrnám	EN 423			Třída 1
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02		Třída 6	Třída >6
Přemístování nábytku	EN 424		Stopa 0,1 mm/32 kg	Beze změn
Kolečková židle	ISO 4918	>25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení	OK
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633			DS R 9 USRV Třída 1
Odolnost proti teplu	EN 12667			0,010 m <sup>2</sup> K/W

Podlahové vytápění	Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. NEVHODNÁ pro všechny vytápěcí fólie. Max. kontaktní teplota ≤ 28 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2 ΔLw=2 dB

### CERTIFIKATY

	HODNOTY QUICK-STEP
U-zeichen	Z-156.603-1573
AFFSET	A+
M1	Velmi nízké emise, bez zápachu

### NEBEZPEČNÉ LATKY

Emise formaldehydu	EN 14041	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1
TVOC 28 dnů		<1000 μg/m <sup>3</sup>	<10 μg/m <sup>3</sup>
Obsah	m 119	Dodatek - 2010	Není obsažen

