

**Technical data sheet**

**Quick-Step Variano**

Vydání	01.2013	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
<b>rozměry</b>	Lamel celková tloušťka Počet lamel v balení M2 v balení				2200x190 mm 14 mm 6 2,5080 m <sup>2</sup>
<b>panel konstrukce</b>	povrchová vrstva Lepenka Krycí vrstva pero a drážka		PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje PEFC, FSC z legálně kontrolované zdroje podélně šířka	smrk nebo borovice	3,00 mm Hevea QS Mastercore 2,0 mm Uniclic Uniclic Multifit
<b>povrchová vrstva</b>	dřeviny origine dokončovací třídění			Dub Evropa	crf catalogue/website crf catalogue/website
<b>instalace</b>	plovoucí přilepený k podkladu		na Quick-Step podložku Quick-Step MS polymer pryskyřice uredne oznameny organ	cf montážní návod cf montážní návod	
<b>CE</b>		EN 14342:2008		DAP-PL-1033.00	type 4
<b>PEFC</b>					PEFC označení
<b>Záruka</b>			Uniclic connection domácí použití komerční využití	záruční podmínky v každém balení	doživotní záru doživotní záru na pol ádání
<b>dokončovací</b>	odolnost proti otěru  odolnost proti poškrábání Potřísnění	UV-vytvřování olej SIS 923509 DIN 68861  EN 13442	falling sand S33  anti-scratch krycí srst s nanotechnologií	  all except blue ink blue ink	2 vrstev 800-1000 100-1050  třída 5 třída 3
<b>Základní hlediska instal. podlahy</b>		EN 13489	obroušení (hrany) difference in width základní rovina podél základní rovina našif	≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %
<b>Kolečkové židle</b>			použijte jemný kolečky typu W (EN 12529) a / nebo vhodné kancelářské podložku		
<b>Odolnost proti skluzu</b>		CEN/TS 15676			USRV 50-52
<b>Emise formaldehydu</b>		EN 717-1			E1
<b>PCP</b>					pod mezí detekce
<b>Tepelný odpor</b>		EN 12664			0,127 m <sup>2</sup> .°K/W
<b>Podlahové vytápění</b>				Požádejte o bližší informace	
<b>Požární klasifikace</b>		EN 14342	CWFT s povrchem dubu		D <sub>fl</sub> - s <sub>1</sub> C <sub>fl</sub> - s <sub>1</sub>

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België  
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39