



UNISOUND


Technický List
Čeština


QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Skvělá univerzální podložka pro místnosti s velkým vytížením, např. obývací pokoj, chodbu a kuchyň.

Podložka Unisound má uzavřenou strukturu, která jí umožňuje vrátit se do původního stavu po stlačení, a to i po letech používání. Má integrovanou parotěsnou fólii a chlopeň a lepicí pásku pro snadnou instalaci.



Unisound

Objednávkový kód

QSUDLDRUC015

M²15 m²**Rozměry**

15960 x 940 x 2 mm

Hmotnost

3.269 kg

Složení

Polyetylen

Unisound

Barva

Bílá

Použitelné Pro

Použití jiného příslušenství než toho, které dodává společnost Quick-Step, může způsobit poškození podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Proto důrazně doporučujeme používat pouze příslušenství Quick-Step, protože je navržené a testované speciálně pro používání s podlahovými panely Quick-Step.

Vlastnosti

Instalace správné podložky má zásadní vliv na vzhled, kvalitu, akustiku a životnost dokončené podlahy.

✓ Vytváří rovný podklad

Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.

✓ Podporuje zámkový systém

Vhodné pro instalaci pod laminátové a dřevěné podlahy.

✓ Zvuková izolace

Podložka zajišťuje velmi dobré tlumení hluku v místnosti a velmi dobré tlumení hluku v místnostech pod ní.

✓ Tepelná odolnost

Kompatibilní s laminátovými podlahami v kombinaci s podlahovým vytápěním a chlazením (není kompatibilní s dřevěnými podlahami a podlahovým vytápěním nebo chlazením).
Pečlivě dodržujte naše pokyny k podlahovému vytápění, abyste předešli poškození.

✓ Záruka Quick-Step

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.

Provedení

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou instalaci plovoucí podlahy, je zásadní zvolit správnou podložku. Všechny provozní zkoušky jsou prováděny v souladu s normou EN-16354.

Souhrn

Přesná přizpůsobivost	1,4 mm
Pevnost v tlaku	70 kPa
Kompresní tvarování	17 kPa
Dynamické zatížení	> 50 000
Odolnost proti vlhkosti	75 m
Kročejový útlum	21 dB
Odražený zvuk chůze	★★★★☆
Odolnost vůči teple	0,045 m ² K/W

Odolnost proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vztlínající vlhkosti.
Výsledek	75 m
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Doporučuje se nainstalovat podložku s integrovanou parotěsnou fólií, aby vaše podlaha byla chráněna před vztlínající vlhkostí. Aby byly všechny spoje zcela odolné proti vlhkosti, musí být utěsněny páskem odolným proti vlhkosti. Podložka Quick-Step Unisound je vybavena integrovanou bariérou proti odpařování, takže není třeba instalovat samostatnou hydroizolační fólii. K podložce je také připevněna chlopeň a páska, které zajišťují rychlou instalaci.

Kročejový útlum

Popis	Zvukové vlny, které procházejí podlahou a mohou být pro sousedy nepříjemné.
Výsledek	21 dB
Testovací metoda	Snížení hluku nárazů se vyjadřuje jako ΔL_w , poskytuje vážené snížení akustického tlaku nárazů a měří se podle protokolu normy ISO 140-08.
Důležitost	Hluk nárazů může být příčinou obtěžování a třenic mezi sousedy. Konkrétní požadavky naleznete v místních stavebních předpisech/normách.

Odražený zvuk chůze

Popis

Zvuk, který slyšíte při chůzi po podlaze.

Výsledek

★★★★☆

Testovací metoda

Odražený zvuk při chůzi se měří podle normy EN-16205. Neexistuje žádná obecná stupnice hodnocení, a proto ve společnosti Quick-Step hodnotíme dopad různých podložek na odražený zvuk při chůzi po schodech.

Důležitost


V místnostech s velkým provozem, může být klapavý hluk chůze v obuvi velmi nepříjemný. Díky uzavřené struktuře se podložka Unisound vždy vrátí do původního stavu. Proto podložka těsně přiléhá k podlaze a minimalizuje hluk odražený při chůzi.

Odolnost vůči teplu

Popis	Kompatibilní s laminátovými podlahami v kombinaci s podlahovým vytápěním a chlazením (není kompatibilní s dřevěnými podlahami a podlahovým vytápěním nebo chlazením).
Výsledek	0,045 m ² K/W
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Tepelná odolnost (tepelný odpor) podložky měří teplotní rozdíl při tepelném přenosu materiálu. Jde o tloušťku produktu dělenou jeho vodivostí a měrnou jednotkou je metr čtvereční Kelvin na watt (m²K/W). Tato hodnota musí v závislosti na preferencích zákazníka být buď vysoká, nebo nízká. U aplikací s podlahovým vytápěním musí být tato hodnota nízká a v situacích, kdy je vyžadována dodatečná izolace, musí být tato hodnota vysoká. Při hodnocení tepelné odolnosti je třeba přičíst tepelnou odolnost celého podlahového systému (podlaha + podložka). U aplikací s podlahovým vytápěním nesmí tato hodnota překročit 0,15 m² K/W, u podlahového chlazení nesmí překročit 0,15 m² K/W. Postupujte prosím pečlivě podle našich pokynů pro podlahové vytápění. Pokud máte další dotazy nebo problémy, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení na e-mailové adrese technical.services@unilin.com.

Instalace

Před instalací podlahy Quick-Step musíte nainstalovat podložku. Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.



1. Rozviňte podložku na podkladu logem nahoru. Podklad musí být čistý, suchý a rovný. Položte podložku v pásech rovnoběžně se směrem instalace podlahy.
2. Vedle první řady položte další řadu s chlopněmi. Odstraňte lepicí pásek z první řady a přilepte fóliovou chlopeň druhé řady shora na lepidlo. Tento postup provádějte postupně podle průběhu pokládky podlahy. Ujistěte se, že podložky těsně přiléhají k sobě a nezanechávají žádné mezery.
3. S výjimkou dřevěných podkladů utěsněte spáry na krátké straně mezi dvěma podložkami pomocí našeho pásu odolného proti vlhkosti (NETAPE50).