

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

FORMÁT	IMPRESSIVE ULTRA		
Šířka	190	mm	
Délka	1380	mm	
Počet lamel v balení	5		
m ² v balení	1,311	m ²	
Drážky	s lisovaným zkosením po obvodu		
Tloušťka	12,0	mm	
Pero a drážka	Uniclic		
Záruka voděodolnosti	15	let	
	72	hodin	(stojící voda)



STRUKTURA LAMELY



1. Vynikající vrstva odolná proti opotřebení a poškrábání
2. Křížštalové čistý dekor
3. HDF jádro odolné proti vlhkosti
4. Zádňní stabilizátor

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

METODA	PARAMETRY	
Třída použití	EN ISO 10874	Třída 21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Oznámený subjekt NB 0493 - Centexbel
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Schválený orgán AB 8515 - Centexbel
Záruka	Použití v obytných prostorech	viz záruka
		Voděodolnost
		15 let
	Použití v komerčních prostorech	viz záruka
		Voděodolnost
		5 let
		5 let

VŠEOBECNÉ ÚDAJE (PODLE EN 13329)

METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM
Odolnost proti opotřebení	ISO 24338 - Procedure A	≥ 6000 cykly
Třída opotřebení	EN 13329	AC5
Odolnost proti nárazu	EN 17368	malý míč ≥70 mm
	EN 13329	velký míč ≥750 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25	Náboj ≥ 3N
Vliv kolečkové židle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529) 20.000 cykly
Bobtnání tloušťky	ISO 24336	po 24h ponoření při teplotě 20 °C ≤ 15%
zamykání síla	ISO 24334	Fs0,2 dlouhá strana ≥ 1 kN/m
		Fmax dlouhá strana
		Fs0,2 krátká strana ≥ 2 kN/m
		Fmax krátká strana
Vliv nohy nábytku	EN ISO 16581	žádné viditelné poškození, při testování s nohou typu 0
Zvuk povrchu	EN 13329	N/mm ² ≥ 1,25
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,05 mm
Odolnost proti skvmám	EN 438-2	Skupina 1, 2 Třída 5
		Skupina 3 Třída 4
Celkový vzhled	EN 13329	Výškové rozdíly ≤ 0,15 mm
		Mezery ve spárách ≤ 0,20 mm
		Podélné prohýbání Konkávní ≤ 0,50%
		Konvexní ≤ 1,00%
		Příčné prohýbání Konkávní ≤ 0,15%
		Konvexní ≤ 0,20%
Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti	EN 13329	dl average ≤ 0,9 mm
		dw average ≤ 0,9 mm
Světelná stálost	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	šedá reference Třída ≥ 4

VŠEOBECNÉ ÚDAJE (PODLE EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Voděodolnosti	ISO 4760	Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu	< 3	1
		Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu	≤0,3mm	≤0,03mm
		Netěsnost spoje	Žádný požadavek	Žádný únik

JINÁ TECHNICKÁ DATA

	METODA	PARAMETRY		
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2	Na podložce Quick-Step	ΔLw ≈ 16dB	(V závislosti na použité podložce)
Podlahové vytápění		Na podložce Quick-Step	Viz speciální pokyny	Vhodný
Formaldehydové emise	EN 717-1	ppm	< E0,5	
Antistatické vlastnosti	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Požární klasifikace	EN 13501-1	Třída	Cfl-s1	(se všemi podložkami Quick-Step)
Odolnost proti teple	EN 12667	m²K/W	0,0922	m²K/W
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKATY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Skandinávské ekologické označení	30290001
EPD	

