

TECHNICKÝ LIST

Vydání 10/2024

ROZMĚRY

FORMAT		PRISTINE [SGHBC(-)]	FUSE [SGMPC(-)]
		Vzor rybí kost	Středně velká prkna
Šířka	ISO 24342:2018-11	129 mm	228,6 mm
Délka	ISO 24342:2018-11	740 mm	1500 mm
Počet lamel v krabici		48	12
m ² v krabici		4,582 m ²	4,115 m ²
Hmotnost v krabici		21,1 kg	19,0 kg
Drážky		Pressed bevel	Pressed bevel

FORMAT		LIV [SGSPC(-)]	BLUSH [SGTC(-)]
		Prkna malého formátu	Čtvercová dlaždice
Šířka	ISO 24342:2018-11	184,15 mm	609,6 mm
Délka	ISO 24342:2018-11	1219,20 mm	609,6 mm
Počet lamel v krabici		20	12
m ² v krabici		4,490 m ²	4,459 m ²
Hmotnost v krabici		20,7 kg	20,8 kg
Drážky		Modern bevel	Modern bevel

Celková hmotnost na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	4500 g/m ² [-10%; +13%]	
Celková tloušťka	ISO 24346:2006-10	2,5 mm	
Horní vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm	
Povrchová úprava		Scratch Guard technology®	

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY
Třída použití	EN ISO 10874		Třída
Produktové norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)		23 - 33
CE - podlaha	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Oznámený subjekt	NB 2401 - CRET
UKCA - podlaha	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
CE - stěna	EN 15102:2007+A1:2011	Oznámený subjekt	NB 0493 - Centexbel
UKCA - stěna	EN 15102:2007+A1:2011	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.
Záruka	Podlaha	V obytných prostorech	Viz záruka
		Komerčních prostorech	Viz záruka
	Stěna	V obytných prostorech	Viz záruka
		Komerčních prostorech	Viz záruka

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
Pravouhlost & rovnost	EN ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	V pořádku
Nášlapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01		Type 1	V pořádku
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 - Annex E			≥ 2000 cyklů
Odolnost proti nárazu	EN 13329 - Annex F			≥ 1600 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094:2021-06		≤ MSR-A2	≤ MSR-A1
			≤ MSR-B2	≤ MSR-B2
Kolečková židle	ISO 4918:2016-03	25 000 cyklů		Ne delaminace, bez rušení
Přemísťování nábytku	EN ISO 16581:2019-06	Stopa 0,1 mm/32 kg		Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm
Odchyšky rozměrů	EN ISO 23999:2021-11	6 h při 80 °C	≤ 0,25 %	V pořádku
Zdvíhání	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	V pořádku
Světelná stálost	ISO 105-B02:2014-09	Modrá reference	Třída ≥ 6	V pořádku
Akustická izolace	ISO 717-2	Útlum kročejového hluku	Lepním	ΔL _w = 3 dB
			Na podložce Flex Pro	ΔL _w = 11 dB
Podlahové vytápění		Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.		

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09789
Finnish Building Emission			M1: velmi nízké emise, bez zápachu	V pořádku
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		$< 100 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Požární klasifikace - podlaha	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Požární klasifikace - stěna	EN 13501-1:2018			D-s3,d0
Odolnost proti teple	EN 12667:2001-01	Lepením		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
		Na podložce Flex Pro		$0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG)	Suchý	PTV ₉₆	Nízký riziko uklouznutí (PTV ₉₆ ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2021 - Annex C	Vlhký	PTV ₅₇	PTV ₅₇ ≥ 40
	Anexo Nacional A (ES)	Suchý	PTV ₉₆	PTV ₉₆ ≥ 59
Obsah	Nehéz fémek+olom/kadmium			Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a B (seznam kandidátů)			Není obsažen
REACH	Regulation (EC)			Kompatibilní
Změkčovadlo	Změkčovadlo bez ftalátů			V pořádku

